

המדריך לשרפי פוליאסטר 2014

שם השרף פוליאסטר	פרפין	אפינון	שימוש	צמיגות 25°C סנטיפואז	עמידות חומנית °C	מאיץ גרם *קובלט 6%	מקשה - גרם *MEKP	הערות
2020 3030	מכיל	אורתו צבע שרף צהוב שקוף בהיר	למינט שכוב - ידני והתזה יציקות עם פילר	450-350	67	3 - 1	20 - 10	כללי
2020N 3030N	ללא	אורתו צבע שרף צהוב שקוף בהיר	למינט שכוב - ידני והתזה יציקות עם פילר	450-350	67	3 - 1	20 - 10	כללי
2020A 3030A	מכיל	אורתו מואץ שקוף בגוון קובלט קל	למינט שכוב - ידני והתזה יציקות עם פילר	450-350	67	מואץ	20 - 10	כללי
007	ללא	אורתו צבע שרף צהוב שקוף בהיר	ליציקות עם פילר מיוחד לשיש יצוק	800 (700-900)	75	2 - 1	20 - 10	משטחי שיש כיורים
6060	ללא	טקסוטרופי לבן	ללמינט בהתזה	20°C - 1000	60	3 - 1	20 - 10	לייצור ג'קוזים
D 104 UV+	ללא	אורתו כולל UV	מיוחד ליציקות שקופות	20°C - 800	70	0.3 לשכבה עבה 0.8 לשכבה דקה	20 - 10	יציקות אומנותיות וכפתורים, כולל UV
2843	ללא	איזופטאלי - עמידות כימית צהוב שקוף	למינט שכוב-יד ליפוף התזה	600-700 20°C	80	3 - 1	20 - 10	צנרת, מיכלים Elongation, (ASTM D 638) 3.0 %
596	ללא	אורתו טקסוטרופי	למינט שכוב-יד ליפוף התזה	20°C - 500	80	3 - 1	20 - 10	לייצור גופים אנכיים
LMR 120	ללא	אורתו צהוב שקוף	מיוחד ל RTM	20°C - 150	70	3 - 1	20 - 10	משטחים וגופים

אלמור פוליאסטר

G-305	ללא	ג'לקוט אורטופלי שקוף	להברשה על תבנית	9000	75	מואץ	20	כשכת הגנה בבניית למינט ולא יציקה
G-333	ללא	ג'לקוט איזופטאלי / לבן / צבעוני	להברשה על תבנית	9000	90	מואץ	20	כשכת הגנה בבניית למינט ולא יציקה כולל UV
G-333		טופקוט איזופטאלי שקוף / לבן / צבעוני	להברשה על מוצר	9000	75	מואץ	20	כשכת הגנה בבניית למינט ולא יציקה
בנוסף		ג'לקוט 333 לבן, הברשה או התזה ג'לקוט G9 להתזה ולשיוף קל GM-416 לתבניות GIN 413 סיטרי ג'לקוטים צבעוניים ועוד.....						

אלמור כימיה

F013 AOC	ללא	ויניל אסטר ביספנוול	לעמידות כימית גבוהה	350	111	4 - 2 (קובלט 6%) 4 - 0 (DMA 10%)	15 - 10	עמידות כימית
K-022	ללא	ויניל אסטר נובולק	כימית חומנית גבוהה	400	116	4 - 3 (קובלט 6%) 6 - 0 (DMA 10%)	15 - 12	עמידות לאש

אלמור וניל

* עבור 1 ק"ג פוליאסטר



אלמור פיברגלס 1996 בע"מ